

TORAYPEF™ 15025 SR28

聚烯烃泡棉

TECHNICAL DATA

规格 耐热良成型型

特徴 真空成型对应 柔软型

系列 PP

JIS Properties

| 項目 | 単位 | | 項目 | 単位 | |
|---------|-------------------|------|--------|------|----------|
| 厚度 | mm | 2.5 | 伸展率 | MD | % |
| 外观密度 | kg/m ³ | 67 | | TD | 330 |
| 25%压缩硬度 | kPa | 64 | 撕裂强度 | MD | N/cm |
| 拉伸强度 | MD | kPa | | 1180 | TD |
| | TD | 1038 | 加热尺寸变化 | MD | % |
| | | | | TD | -1.9 |
| | | | | | 120°Cx1h |

产品使用时的注意事项

1. 本处所记载的数据是在特定条件(方法)下测定的自然色的典型代表值,而非保证值。
2. 本处针对于着色品的定义,根据所使用的颜料,染料和添加剂的种类和数量的不同而有所不同。
3. 本处所记载的信息是目前所能获得最全面的公知信息,今后如有更新恕不另行通知。
4. 本处所包含的信息、用途示例等对客户产品的品质及安全不做保证。应用于各个产品时,请基于各种相关法律法规、工业产权、产品标准和自我监管标准等因素的考虑,做好事前评估和测试,确认产品品质和安全。
5. 如用于医疗产品、食品包装、安全仪器或婴儿玩具等特殊用途时,请务必事先咨询其具体应用范围和用法。
6. 有关我司产品的出口及含有我司产品的产品出口问题,请遵守外汇法和外贸法等相关法律法规。
7. 根据各国化学物质的管制规定及要求,我司产品中所包含的化学物质有可能会受到管控,届时会发生需要特别申请或者无法进出口的情况。如客户为我司出口商或进口商,请咨询我司以了解所在国家/地区的法规要求。。
8. 使用前请参阅本产品的安全数据表。
9. 对于我司产品在贵司产品的适用性及安全性方面,我司不作任何明示或暗示的保证。
10. 干燥和成型时,可能会释放刺激眼睛、鼻子和喉咙的挥发性成分。进行此类热处理时,请适当采取局部通风措施。
11. 请勿将产品堆叠过高,以免产品掉落造成伤害。
12. 保管时,请避免阳光直射。