

TORAYPEF™ 30100 AG00

聚烯烃泡棉

TECHNICAL DATA

规格 通用型

特徴 高密度封装材

系列 PE

JIS Properties

項目	單位		項目	單位	
厚度	mm	10.0	伸展率	MD	% 135
外觀密度	kg/m ³	33		TD	120
25%壓縮硬度	kPa	35	撕裂強度	MD	N/cm 17
拉伸強度	MD	kPa 330		TD	24
	TD	260	加熱尺寸變化	MD	% -3%以下
		TD		-2%以下	
					80°Cx1h

产品使用时的注意事项

1. 本处所记载的数据是在特定条件（方法）下测定的自然色的典型代表值，而非保证值。
2. 本处针对于着色品的定义，根据所使用的颜料，染料和添加剂的种类和数量的不同而有所不同。
3. 本处所记载的信息是目前所能获得最全面的公知信息，今后如有更新恕不另行通知。
4. 本处所包含的信息、用途示例等对客户产品的品质及安全不做保证。应用于各个产品时，请基于各种相关法律法规、工业产权、产品标准和自我监管标准等因素的考虑，做好事前评估和测试，确认产品品质和安全。
5. 如用于医疗产品、食品包装、安全仪器或婴儿玩具等特殊用途时，请务必事先咨询其具体应用范围和用法。
6. 有关我司产品的出口及含有我司产品的产品出口问题，请遵守外汇法和外贸法等相关法律法规。
7. 根据各国化学物质的管制规定及要求，我司产品中所包含的化学物质有可能会受到管控，届时会发生需要特别申请或者无法进出口的情况。如客户为我司出口商或进口商，请咨询我司以了解所在国家/地区的法规要求。。
8. 使用前请参阅本产品的安全数据表。
9. 对于我司产品在贵司产品的适用性及安全性方面，我司不作任何明示或暗示的保证。
10. 干燥和成型时，可能会释放刺激眼睛、鼻子和喉咙的挥发性成分。进行此类热处理时，请适当采取局部通风措施。
11. 请勿将产品堆叠过高，以免产品掉落造成伤害。
12. 保管时，请避免阳光直射。